

Direct-3 in 1

Γυαλιστερό Ντουκόχρωμα Μετάλλων Απευθείας Πάνω Στη Σκουριά

Ανθεκτικό, στιλπνό, ταχυστέγνωτο, αντιδιαβρωτικό χρώμα, ειδικά σχεδιασμένο για απ' ευθείας εφαρμογή σε καινούργια, παλιά, σκουριασμένα ή βαμμένα μέταλλα, χωρίς προηγούμενη χρήση αντισκωριακού ασαριού. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, σκληρότητα, ελαστικότητα και μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση. Δουλεύεται εύκολα, δεν τρέχει και απλώνει τέλεια χωρίς βενιές και ματίσιες.



Πλεονεκτήματα:

- Απευθείας βαφή στη σκουριά χωρίς υπόστρωμα
- Εξαιρετική αντοχή
- Τέλειο φινιρίσμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)



Πυκνότητα

1,14 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το λευκό

Στιλπνότητα

> 90 μονάδες στις 60°C
(ISO 2813)

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

4-8 m²/L



Για δύο στρώσεις

2-4 m²/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό, Μαύρο,
10 έτοιμες αποχρώσεις

750 mL

2.5 L



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



Γυαλιστερό Φινιρίσμα

ΑΡΑΙΩΣΗ



- Χωρίς αραιώση για ρολό/πινέλο
- 15% αραιώση για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T350

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή


30-60 min

Επαναβαφή

2-3h ή >7 μέρες

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό, Μαύρο,
και 10 έτοιμες
αποχρώσεις



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.



Οι μεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανισμένες, αλουμινίου, κ.λπ.) ασταρώνονται με Primer for Glossy Surfaces ή Wash Primer.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση, χωρίς να αραιώσουμε για χρήση ρολού / πινέλο ή αραιώνουμε έως 15% με Διαλυτικό Πιστολιού T350 για πιστόλι.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με κοντότριχο ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

3

Επαναβάφουμε μετά από 2-3 ώρες ή διαφορετικά μετά από 7 μέρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Βάφεται γρήγορα και προσεκτικά ώστε να εξασφαλιστεί σωστή κάλυψη της επιφάνειας με το χρώμα και πλήρη απομόνωσή της από την υγρασία, ειδικά σε δύσκολα σημεία, όπως γωνίες και άκρες.
- Άριστη προστασία επιτυγχάνεται με

- ξηρό στρώμα χρώματος πάχους 100 μμ, περνώντας δύο χέρια Direct 3-in 1.
- Ρολά, πινέλα και πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T350 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
 - Επιφάνειες βαμμένες με Direct 3-in 1 πλένονται μετά την πάροδο 30 ημερών από τη βαφή τους.
 - Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος

που θα χρειαστείτε.

- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού». Οριακή τιμή **500 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **499 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

