

SurfaPaint™ AquaX

Ακρυλικό χρώμα νερού αδιαβροχοποίησης και διαπνοής για εξωτερική και εσωτερική χρήση

Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaPaint™ AquaX είναι ένα ακρυλικό, σιλικονούχο χρώμα υδατικής βάσης που προστατεύει και αδιαβροχοποιεί τις βαμμένες επιφάνειες. Λόγω της υδαταπωθητικότητας η επιφάνεια παραμένει στεγνή, το νερό απωθείται και παρασύρει ρύπους και σκόνες με αποτέλεσμα η επιφάνεια να μένει καθαρή για καιρό και να περιορίζεται η ανάπτυξη μούχλας. Εμφανίζει πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα εφαρμογής και αντοχή στο χρόνο και στην UV ακτινοβολία. Το SurfaPaint™ AquaX διατηρεί το φινιρίσμά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής της βαμμένης επιφάνειας. Η υψηλή ανακλαστικότητα του το καθιστά «ψυχρό χρώμα».

Προτεινόμενη Χρήση

Είναι ιδανικό για οικοδομικές επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλά ποσοστά υγρασίας και αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως παραθαλάσσιες περιοχές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές επιφάνειες (τοιχοί, τοιχοποιία, τσιμέντο, γυψοσανίδα) και επιφάνειες με υψηλή υγρασία.

Πλεονεκτήματα

- ☆ Χρώμα αδιαβροχοποίησης
- ☆ Εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες
- ☆ Υψηλή καλυπτικότητα και σατινέ φινιρίσμα
- ☆ Περιορίζει την ανάπτυξη μούχλας
- ☆ Εξαιρετική πλυσιμότητα και αντοχή στην τριβή
- ☆ Χρώμα υδατικής βάσης, χωρίς οσμή και φιλικό προς το περιβάλλον

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή/Τύπος ▶	Υδατικής βάσης, ακρυλικό, σιλικονούχο
Απόχρωση ▶	Λευκό – δύναται να χρωματιστεί σε ανοιχτές αποχρώσεις
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) ▶	1.3±0.05 kg/L
pH ▶	8.1 ± 0.5
VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) ▶	10g/L ¹
Αραιωτικό ▶	Νερό
Αναλογία Ανάμιξης ▶	Έως 10% κατ' όγκο
Ιξώδες ▶	96±10 KU
Στερεά (% κατ' όγκο) ▶	50±5%
Χρόνος Στεγνώματος / αφής ▶	1/2h@20°C
Ελάχιστο διάστημα Επαναβαφής ▶	4-6h @20°C

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ AquaX

Ακρυλικό χρώμα νερού αδιαβροχοποίησης και διαπνοής για εξωτερική και εσωτερική χρήση

¹ Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) του προϊόντος έτοιμο για χρήση (Κατηγορία Α/α «Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές», Τύπος Υ): 30 g/L (2010). Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ αυτού του προϊόντος είναι 10 g/L.

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Νέα υποστρώματα από τσιμέντο ή νέες τοιχοποιίες θα πρέπει να έχουν ωριμάσει για περισσότερο από 4 εβδομάδες πριν την εφαρμογή. Υποστρώματα με φθορές, ρωγμές και οπές θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλο επισκευαστικό υλικό. Σε επιφάνειες όπως τοιχοποιίες, σοβάς, ή οποιαδήποτε τσιμεντοειδή επιφάνεια προτείνεται η επιφάνεια να ασταρώνεται με το αστάρι εμποτισμού SurfaMix™ P της NanoPhos.

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Για τριχοειδείς ρωγμές έως 0.5mm να μην αραιώνεται. Για ρωγμές μεγαλύτερες από 1mm, καλύψτε το κενό με ένα κατάλληλο στόκο. Σε περίπτωση που απαιτείται αραιώση προσθέστε μέχρι 10% νερό κατ'όγκο. Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 8-35°C. Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις χρησιμοποιώντας καλής ποιότητας πινέλο, ρολό ή με ψεκασμό έχοντας ακροφύσιο διαμέτρου 1.4 mm ή περισσότερο. Μην βάλετε περισσότερη ποσότητα από τη συνιστώμενη. Βεβαιωθείτε ότι οι γωνίες και οι άκρες καλύπτονται επαρκώς. Πρόσθετες στρώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται 4-6 ώρες μετά την προηγούμενη εφαρμογή.

Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις ιδιότητες του επιχρίσματος.

Καθαρισμός εργαλείων: Όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Απόδοση

10-12 m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.

Αποθήκευση

Αποθήκευση σε αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από UV ακτινοβολία και παγετό.

SurfaPaint™ AquaX

Ακρυλικό χρώμα νερού αδιαβροχοποίησης και διαπνοής για εξωτερική και εσωτερική χρήση

Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: (+30) 2292069312.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

Διαθέσιμο σε λευκό χρώμα

- 3L Πλαστικό δοχείο
- 10L Πλαστικό δοχείο

Διαθέσιμο και σε βάσεις για εύκολο χρωματισμό

Βάση Ρ

- 2.91L Πλαστικό δοχείο
- 9.70L Πλαστικό δοχείο

Βάση D

- 2.85L Πλαστικό δοχείο
- 9.50L Πλαστικό δοχείο

Σημειώσεις: Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Το λογότυπο SurfaPaint™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com