

# VITEX KITCHEN & BATH

Πλαστικό χρώμα για προστασία από μούχλα και μύκητες για εσωτερική χρήση

Ματ πλαστικό χρώμα για προστασία από μούχλα και μύκητες για εσωτερική χρήση. Πιστοποιημένο λόγω της ειδικής του σύνθεσης αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας και μυκητών στον υμένα του χρώματος σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15457 και EN 15458.

Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή απόδοση και εξαιρετική λευκότητα. Εφαρμόζεται εύκολα και απλώνει πολύ καλά, δίνοντας ομοιόμορφη ματ επιφάνεια.

## Πλεονεκτήματα:

- Προστασία από μούχλα και μύκητες
- Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα



Αντιμούχλο  
χρώμα



Αντιμυκητιακό  
χρώμα

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Ιξώδες

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




#### Πυκνότητα

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)  
για το λευκό

#### Στιλπνότητα

< 5 μονάδες στις 85° (ISO 2813)

### ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση  
12-14 m<sup>2</sup>/L



Για δύο στρώσεις  
6-7 m<sup>2</sup>/L

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	750 mL	3 L	9 L
Βάσεις	1 L	3 L	

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



Ματ Φινιρίσμα

### ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό  
8-10 %

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή  
30-60 min

Επαναβαφή  
3-4 h

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

## 1500 +

Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων **Vitex Coloring**



### ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές νέες επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, γυψοσανίδες και παλιές βαμμένες επιφάνειες

Ιδανικό για:

- Για χώρους με υγρασία και υδρατμούς όπως κουζίνα, μπάνιο και υπόγεια

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι **επιφάνειες πρέπει** να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Σε ήδη βαμμένες χωρίς προβλήματα και σαθρά σημεία δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία και το Vitex Kitchen & Bath εφαρμόζεται κατευθείαν.

**Για το στοκάρισμα** των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty ή Visto.



**Επιφάνειες με μούχλα, μύκητες και λεκέδες** καθαρίζονται πρώτα με Kitchen & Bath Cleaner.

**Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες** (με ασβέστη ή κόλλα) ασταρώνονται με Acrylan Unco Eco ή Durovit.



**Καινούργιες επιφάνειες** από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λπ., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με Primer 100% Ακρυλικό ή Acrylan Unco Eco.

**Επιφάνειες λερωμένες** από νικοτίνη, κάπνα, μαρκαδόρους, καφέδες και άλλα είδη λεκέδων ασταρώνονται με Blanco Eco ή Vitosin.



### ΒΗΜΑΤΑ

**1** Αραιώνουμε 8-10% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

**2** Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

**3** Επαναβάφουμε μετά από 3-4 ώρες.

### TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού Vitex Coloring στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Επιφάνειες βαμμένες με Vitex Kitchen &

Bath πλένονται χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με απαλό, άχρωμο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών εβδομάδων από τη βαφή τους.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών” (Στιλπνότητα  $\leq 25@60^\circ$ ). Οριακή τιμή **30 g/L** Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος (έτοιμο προς χρήση) **29 g/L** ΠΟΕ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**  
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

