



EFECTO MADERA

Χρώμα απομίμησης ξύλου



ΚΩΔΙΚΟΣ: 17_390
501970

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρώμα πολυουρεθάνης για εφέ απομίμησης ξύλου σε επιφάνειες από μέταλλο, ξύλο και σοβά. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ακόμα και χωρίς εργαλεία. Διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Για το βέλτιστο αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε φαρδύ πινέλο ή πινέλο που η βούρτσα έχει κοπεί ακανόνιστα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σκληρό - Δεν ραγίζει
- Εύκολο άπλωμα - Με υψηλή καλυπτικότητα - Εύκολη εφαρμογή
- Με αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες
- Δεν σχηματίζει φουσκάλες
- Αναπνέον
- Αντιοξειδωτικό
- Micronized χρωστικές που λειτουργούν ως προστατευτικό στην UV ακτινοβολία
- Διαφορετικά διακοσμητικά εφέ ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής

ΧΡΗΣΗ

- Εξωτερική Εσωτερική χρήση
- Για μασίφ ξύλο και καπλαμά
- Για προετοιμασμένες επιφάνειες από μέταλλο

Για εφαρμογή σε γαλβανισμένο σίδερο, συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Σατινέ
Απόχρωση	Αποχρώσεις ξύλου
Ειδικό Βάρος	1,14± 0,05 kg/l
Στερεά όγκου	52± 1
Στερεά βάρους	67± 1
Απόδοση	8-12 m ² /L
Χρόνος στεγνώματος	6-8 ώρες
Επαναβαφή	24 ώρες
Αραιώση / Καθαρισμός εργαλείων	0-5% με Διαλυτικό 1401, 1405
Συσκευασίες	500 ml
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):410,85 g/l

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Ξύλο:

1. Η επιφάνεια πρέπει να καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη, ξένα προϊόντα ή/και υπολείμματα.
2. Εφαρμόστε σε ξύλο με περιεκτικότητα σε υγρασία μικρότερη από 20%.
3. Τρίψτε και αφαιρέστε τυχόν ίχνη κόλλας στις ενώσεις του ξύλου
4. Εάν το ξύλο παρουσιάζει σημάδια γήρανσης, πρέπει προηγουμένως να τριφτεί, να ασταρωθεί και να καθαριστεί από τη σκόνη.

Σίδηρος και τα παράγωγά του:

1. Για να προστατέψετε την επιφάνεια πριν τη βαφή, εφαρμόστε το κατάλληλο αστάρι.
2. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα προϊόντα ή/και υπολείμματα, καθαρή από σκόνη και στεγνή. Εάν παρουσιάζει σημάδια οξειδωσης, η σκουριά πρέπει να αφαιρεθεί με συρματόβουρτσα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Το Oxifin είναι επίσης κατάλληλο.

Σοβάς, τσιμέντο και παράγωγα:

1. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, αφαιρέστε τα άλατα, την υπερβολική υγρασία και τις εξανθήσεις. 2. Απομακρύνετε τα ξένα υλικά ή/και τα υπολείμματα. 3. Μόλις στεγνώσει, ασταρώστε με το κατάλληλο προϊόν.

Αποκατάσταση και συντήρηση

Ξύλο βερνικωμένο ή βαμμένο:

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση τρίψτε ελαφρά, καθαρίστε από τη σκόνη και εφαρμόστε το προϊόν. Σε βαμμένες επιφάνειες που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε τα σαθρά σημεία και τις στρώσεις των χρωμάτων ή των βερνικιών και συνεχίστε όπως σε νέες επιφάνειες.

Σίδηρος βαμμένες επιφάνειες:

1. Σε χρώματα σε καλή κατάσταση τρίψτε την επιφάνεια για βελτιωμένη πρόσφυση.
2. Σε βαμμένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε τις στρώσεις με μηχανικά ή χημικά μέσα και προχωρήστε όπως σε νέες επιφάνειες.

Συμβουλές εφαρμογής

- Ανακατέψτε το προϊόν μέχρι να ομογενοποιηθεί τέλεια.
- Εάν σε νέες επιφάνειες ξύλου επιθυμείτε προστασία από το σαράκι – πριν το βάψιμο – εφαρμόστε το κατάλληλο προϊόν.
- Μην εφαρμόζετε το χρώμα σε ακραίες θερμοκρασίες ή σε επιφάνειες που εκτίθενται σε δυνατό ηλιακό φως.
- Διατηρήστε καλές συνθήκες αερισμού κατά τη διάρκεια του χρόνου στεγνώματος.
- Να μην εφαρμόζεται με σχετική υγρασία πάνω από 80%.
- Εφαρμόστε μια πλούσια στρώση και απλώστε τη ομοιόμορφα με το πινέλο.
- Για να τονίσετε περαιτέρω το εφέ της απομίμησης, συνιστάται να κόβετε τις τρίχες του πινέλου ακανόνιστα σε διαφορετικά μήκη.
- Επιλέξτε το πλάτος του πινέλου ανάλογα με την επιφάνεια που θα βάψετε, όσο πιο φαρδύ είναι το πινέλο επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα.
- Ο ανοιχτός χρόνος για touch-ups είναι 10-15 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία.
- Δεν συνιστάται η χρήση ρολού για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πρώτη στρώση ως βάση για να τελειώσετε το δεύτερο χέρι με πινέλο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΟ		
MAX: STD: Αστάρι (Impriepox M10, Impripol, Impr. Antioxidante, Minio Blanco, Montoprimer)	Αστάρι (Impriepox M10, Impripol, Impr. Antioxidante, Minio Blanco, Montoprimer)	MAX: STD: Montó Efecto Madera
ΞΥΛΟ		
MAX: Anticarcomas STD:	Αστάρι	MAX: Montó Efecto Madera STD: Montó Efecto Madera
ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ		
MAX: STD: Αστάρι (Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca)	MAX: STD: Αστάρι Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	MAX: STD: Montó Efecto Madera

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr

Website: www.smirniopoulos.gr

PINTURAS MONTO S.A.U.

Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines

-e-mail: comercial@montopinturas.com

<http://www.montopinturas.com>