



RENOVATION PERFECTION

ΜΠΑΝΙΟ

Έπιπλα μπάνιου

Γυμνό, βερνικωμένο ή βαμμένο ξύλο, μελαμίνη, laminate, PVC, ανοξείδωτο ατσάλι και μέταλλο



Τοίχοι και πλακάκια μπάνιου, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού του κεραμικού ντους.

Κάθετες επιφάνειες από ψηφίδες, κεραμικά, υαλότουβλα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα χρώματα νερού Renovation Perfection για Μπάνιο έχουν ειδικά σχεδιαστεί για την ανακαίνιση επιφανειών με συνεχή χρήση και μεγάλη καταπόνηση. Χάρη στα ειδικά γαλακτώματα και τους ενεργοποιητές (σύστημα ADDITIV) που περιέχουν, πετυχαίνουν τέλειο, ΣΑΤΙΝΕ φινίρισμα και αντοχή στην καθημερινή χρήση.

Βασισμένο στην τεχνολογία AQUARESIST, το Renovation Perfection για Μπάνιο, δημιουργεί μια υδρόφοβη επιφάνεια, που αντέχει στο καθημερινό βρέξιμο, εμποδίζοντας την διείσδυση του νερού

ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ



Συσκευασία: 750ml
(συμπεριλαμβάνεται και ο ενεργοποιητής – ADDITIV)



- Απευθείας εφαρμογή ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ σε πλακάκια τοίχου και έπιπλα μπάνιου
- Υψηλή αντοχή σε ήπια οικιακά καθαριστικά
- Ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο (πλυσιμότητα: κλάση 1)
- Δεν ξεφλουδίζει
- Υψηλή πρόσφυση ακόμα και σε περιβάλλον υγρασίας
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας
- Ευκολία εφαρμογής
- Λείο σατινέ φινίρισμα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΣΕ 8 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

WHITE	COTTON VEIL	TAUPE	DEEP BLUE
POWDER PINK	SOFT GREY	ANTHRACITE	DOLPHIN GREY

ΜΠΑΝΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

750ml = +/- 10m²
= 5m² ΚΑΛΥΨΗ με 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ

6
ώρες

Αναμονή ανάμεσα
στις 2 στρώσεις

Νερό

Μέσο
καθαρισμού

48
ώρες

Πλήρες στέγνωμα ΠΡΙΝ
έρθει σε επαφή με νερό

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:



Σπάτουλα
ανάδευσης



Πινέλο με στρογγυλεμένες άκρες
για γωνίες, ακμές και τελειώματα



Κοντότριχο ρολό 4-5mm
για βερνικοχρώματα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της επιφάνειας είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.

ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ της επιφάνειας με ένα αλκαλικό οικιακό καθαριστικό (πχ σόδας ή πράσινου σαπουνιού) είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ. Αφαιρέστε αρμούς σιλικόνης και άλλα σφραγιστικά πριν τη βαφή. Εφαρμόστε ξανά μετά το βάψιμο.

- Σε άβαφο ξύλο και πορώδη υλικά (πχ MDF): τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο (No 240) και αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη.
- Σε βερνικωμένο ή βαμμένο ξύλο: πλύνετε, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό, αφήστε να στεγνώσει, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο (No 240) και αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη.
- Σε πλακάκια, μελαμίνες, μεταλλικές και γυάλινες επιφάνειες: πλύνετε, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και αφήστε να στεγνώσει.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Βάψτε σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 12°C και 25°C, χωρίς ρεύματα αέρα.

1. Αδειάστε όλο τον σκληρυντή (είναι το σακουλάκι που θα βρείτε κάτω από το καπάκι του δοχείου) μέσα στο χρώμα. Ανακατέψτε με τη σπάτουλα ανάδευσης για τουλάχιστον 5 λεπτά, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά από τον πυθμένα του δοχείου και ο σκληρυντής ανακατεύονται καλά.
2. Βάψτε μικρές επιφάνειες κάθε φορά - από άκρη σε άκρη. Ρολάρετε σταυρωτά (πάνω/κάτω και μετά δεξιά/αριστερά). Αφήστε να στεγνώσει για 8h και μετά εφαρμόστε και τη 2η στρώση με τον ίδιο τρόπο.

Σε οριζόντιες επιφάνειες (πάγκους), πάνω από το χρώμα (και αφού στεγνώσει πλήρως) πρέπει να εφαρμοστεί το κατάλληλο βερνίκι Renovation Perfection®.

Μετά το άνοιγμα το δοχείου και την προσθήκη του σκληρυντή, το χρώμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερών για να μην μειωθεί η αντοχή και η πρόσφυσή του.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ V33

- Καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια που θα βάψετε, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ήπια καθαριστικά και μαλακό σφουγγάρι.
- Η μέγιστη απόδοση και πρόσφυση του χρώματος επιτυγχάνονται 20 ημέρες μετά την εφαρμογή. Μην καταπονήσετε τις βαμμένες επιφάνειες με χτυπήματα, τρίψιμο και έντονο καθάρισμα για τις πρώτες 20 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Περιέχει βιοκτόνα (Συντηρητικά): Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1); 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. P102: Μακριά από παιδιά. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική αρχή). Προφυλαξτε το απο το ψυχος. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ. Α/Ι Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως δάπεδα) : 140 g/L (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 4 g/L ΠΟΕ.