

Primex Super Grip

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



Περιγραφή προϊόντος

Το **PRIMEX SUPER GRIP** είναι ακρυλικό **αστάρι με χαλαζιακή άμμο** για την ενίσχυση της πρόσφυσης, με **εύκολη εφαρμογή** και **χαμηλή κατανάλωση** υλικού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσδίδει **αδρότητα** σε επιφάνειες εξασφαλίζοντας την **άριστη πρόσφυση** του υλικού που θα ακολουθήσει (π.χ. κόλλα πλακιδίων, στόκος σπατουλαρίσματος). Επίσης χρησιμοποιείται σε συστήματα θερμοπρόσφυσης, αλλά και ως αστάρι πατητής τσιμεντοκονίας χάρη στο **ιδανικό ανάγλυφο** που έχει ως επιφάνεια. Παρουσιάζει **αντοχή σε αλκάλια** και **στεγανότητα** έναντι της υγρασίας και του νερού. Είναι ελαφρώς κίτρινο, ώστε να φαίνονται οι επιφάνειες που έχουν ασταρωθεί.

Συνιστώμενες χρήσεις

Σε λείες και χαμηλού πορώδους επιφάνειες (π.χ. μωσαϊκά, παλιά πλακάκια και μάρμαρα), σε παλιές βαμμένες επιφάνειες (π.χ. από τσιμέντο, σοβάς, γυψοσανίδα), σε πατητές τσιμεντοκονίες και σε θερμοπροσώψεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρητίνη: Ακρυλική διασπορά

Πυκνότητα: 1.37±0.05 g/ml

Ιξώδες Παραγωγής: 97±7 KU

Ιξώδες Έτους: 105±10 KU

Στερεά κ.β.: 60±2%

pH (έτους): 8.1±0.6

Κύκλοι ψύξης-απόψυξης(-5°C): OK

(ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01)

(ASTM D 562, 25°C)

(ASTM D 562, 25°C)

(ΕΛΟΤ EN ISO 3251)

(ISO 976)

(ΕΛΟΤ 777)

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Το **PRIMEX SUPER GRIP** ανήκει στην κατηγορία Α/ζ Υ (Αστάρια). Οριακή Τιμή ΠΟΕ 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 g/l.

Αποχρώσεις

Ώχρα

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Αντοχή στα αλκάλια (υδατικό διάλυμα 5% NaOH):

(EN ISO 2812.04)

Καμία αλλοίωση του υμένα

Διαπερατότητα από νερό: Κλάση W2 (0.1-0.5 kg/(m² ·h^{0.5}))

(ΕΛΟΤ EN ISO 1062.03)

Απόδοση

Απόδοση: 8-10 m²/Lt (κατανάλωση υλικού: 130-170 gr/m²) ανά στρώση, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο πάχος και τον τύπο του υποστρώματος.

Οδηγίες εφαρμογής

Προ της εφαρμογής απομακρύνονται σκόνες και σαθρά. Για το γέμισμα κενών και φθαρμένων σημείων, χρησιμοποιήστε **STOCOWALL** ή **STOCOWALL SUPER FILL**. Εφαρμόζεται σε μια στρώση.

Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο.

Διαλυτικό αραιώσης: Δεν αραιώνεται.

Ποσοστό αραιώσης: Έτοιμο προς χρήση.

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και σαπουνάδα.

Χρόνοι στεγνώματος

Στεγνό: 1-2 ώρες (ASTM D 1640).

Χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.

Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

Συσκευάζεται σε δοχεία των 3Lt και 10Lt.

Αποθήκευση

1 έτος εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό σκιερό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C.

Υγιεινή και ασφάλεια

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

- Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή της προς βαφή επιφάνειας είναι 0°C ή χαμηλότερη.

*Εκδόθηκε: Νοέμβριος 2022
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο*

